



Siguldā

**Testēšanas pārskats****32ps-LA40/2024**

1. Dolomīta šķembas, frakcija 0-32ps mm (LA<40)
2. Ražotājs: AS „Siguldas Būvmeistars”, Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads, Latvijas Republika, LV-2150, tālr. 67973896, e-pasts [info@buvmeistars.lv](mailto:info@buvmeistars.lv), mājas lapa [www.buvmeistars.lv](http://www.buvmeistars.lv)  
Ražošanas vieta: karjers „Tūrkalne”, Ropažu pagasts, Ropažu novads, Latvijas Republika.
3. Materiālu īpašības saskaņotas ar standartu: LVS EN 13285:2018
4. Deklarētās vērtības: Granulometriskais sastāvs LVS EN 933-1:2013

Piegādātāja deklarētā vērtība (S)	Sieti		G	F	E	C	B	A	D	1,4D
	Sieti,mm	0,063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	63
Kopējais maks.% <sup>1</sup>	-	35	40	47	60	68	85	-	-	
RDV (S) maks.% <sup>1</sup>	7	30	35	40	52	60	77	99	100	
RDV (S) min.% <sup>1</sup>	0	10	14	23	30	43	63	80	100	
Kopējais min.% <sup>1</sup>	-	5	9	16	22	35	55	-	-	
Ražotāja deklarētās vērtības:	5	16	21	26	36	51	67	94	100	

<sup>1</sup> Saskaņā ar Latvijas valsts ceļu būvdarbu specifikāciju ABS 2023

5.

Rādītājs un mērvienība	Testēšanas metode
Plākšņainības metode ,Fl	LVS EN 933-3:2014
Losandželosas koeficients LA modificētai frakcijai 10,0-14,0 mm	LVS EN 1097-2:2020 p.5. izņemot A pielikuma p.A.3.

AS "Siguldas Būvmeistars" laboratorija

Ieguves tehnologs

20.05.2024.

