



Siguldā

Testēšanas pārskats**56-LA35/2024**

1. Dolomīta šķembas, frakcija 0-56 mm (LA<35)
2. Ražotājs: AS „Siguldas Būvmeistars”, Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads, Latvijas Republika, LV-2150, tālr. 67973896, e-pasts info@buvmeistars.lv, mājas lapa www.buvmeistars.lv
Ražošanas vieta: karjers „Tūrkalne”, Ropažu pagasts, Ropažu novads, Latvijas Republika.
3. Materiālu īpašības saskaņotas ar standartu: LVS EN 13285:2018
4. Deklarētās vērtības: Granulometriskais sastāvs LVS EN 933-1:2013

Piegādātāja deklarētā vērtība (S)	Sieti		G	F	E	C	B	A	D	1,4D
	Sieti,mm	0,063	1	2	4	8	16	31.5	56	90
Kopējais maks.% ¹	-	30	35	45	60	75	90	-	-	-
RDV (S) maks.% ¹	7	25	30	36	49	64	79	99	100	100
RDV (S) min.% ¹	0	10	13	22	31	41	61	85	100	100
Kopējais min.% ¹	-	5	8	13	20	30	50	-	-	-
Ražotāja deklarētās vērtības:	5	16	20	28	36	57	72	95	100	100

¹ Saskaņā ar Latvijas valsts ceļu būvdarbu specifikāciju ABS 2023

5.

Rādītājs un mērvienība	Tesēšanas metode
Plāksštainības metode ,Fl	LVS EN 933-3:2014
Losandželosas koeficients LA modificētai frakcijai 10,0-14,0 mm	LVS EN 1097-2:2020 p.5. izņemot A pielikuma p.A.3.

AS "Siguldas Būvmeistars" laboratorija

Ieguves tehnologs

20.05.2024.

